

## Lenkrad Haftfolie

steering wheel protection film, adherent  
couvre-volant pour voiture, adhérent

Nr. No. No.	Eigenschaft Properties Caractéristiques	Einheit Measuring Unit Unité de Mesure	Meßwert Value Valeur	Meßmethode Measuring Method Méthode de Mesure
1	<b>Dicke</b> Thickness Epaisseur		Nach Bestellung as ordered selon commande	
2	<b>garantierte Vordehng</b> guaranteed prestretch Prestretch garantie	%	<b>200</b>	<b>Highlight-Tester</b>
3	<b>Zugfestigkeit längs</b> Tensile Strength <i>machine direction</i> Résistance à la traction <i>direction extrusion</i>	N / mm <sup>2</sup>	<b>&gt; 40</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>DIN ISO EN 527-3</b>
4	<b>Zugfestigkeit quer</b> Tensile Strength <i>transverse direction</i> Résistance à la traction <i>direction transversal</i>	N / mm <sup>2</sup>	<b>&gt; 25</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>DIN ISO EN 527-3</b>
5	<b>Bruchdehnung längs</b> Elongation at break <i>machine direction</i> Allongement à la rupture <i>direction extrusion</i>	%	<b>&gt; 400</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>DIN ISO EN 527-3</b>
6	<b>Bruchdehnung quer</b> Elongation at break <i>transverse direction</i> Allongement à la rupture <i>direction transversal</i>	%	<b>&gt; 600</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>DIN ISO EN 527-3</b>
7	<b>Weiterreißfestigkeit längs</b> Tear propagation resistance <i>machine direction</i> résistance à la propagation de la déchirure <i>direction extrusion</i>	N / mm	<b>&gt; 90</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>ASTM D 1922</b>
8	<b>Weiterreißfestigkeit quer</b> Elongation at break <i>transverse direction</i> Allongement à la rupture <i>direction transversal</i>	N / mm	<b>&gt; 200</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>ASTM D 1922</b>
9	<b>Dart Drop</b> Dart drop Résistance au Claquage	g/µm	<b>&gt; 10</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>ASTM 1709</b>
10	<b>Ablösefestigkeit</b> Peel cling Peel cling	N	<b>0,7 – 1,3</b>	<i>in Anlehnung an following suivant</i> <b>ASTM 5458</b>
13	<b>Abmessung und Ausführung</b> Dimension and Design Dimension et Version		Nach Bestellung as ordered selon commande	

## Lenkrad Haftfolie

steering wheel protection film, adherent  
couvre-volant pour voiture, adhérent

<b>HINWEISE ZUR LAGERUNG UND ANWENDUNG</b> INDICATIONS FOR STORAGE AND APPLICATION MENTIONS CONCENANT STOCKAGE ET APPLICATION		
a)	<b>Lagerzeit</b> storage time temps de stockage	<b>ab Lieferdatum 12 Monate</b> 12 months from delivery date à partir de la date de livraison 12 mois
b)	<b>Lagertemperatur</b> storage temperature température de stockage	+ 20° C / ± 10° C
c)	<b>Relative Luftfeuchtigkeit</b> relative humidity (RH) humidité relative	30 - 90 %
d)	<b>Lagerung</b> storage stockage	<b>in geschlossenen Räumen</b> in closed rooms dans un espace fermé
e)	<b>Einwirkung von UV-Strahlung</b> exposure to UV-radiation exposition aux UV	<b>ist zu vermeiden</b> *nicht zutreffend bei UV-stabilisierter Folie to avoid *not applicable for UV-resistant film à éviter *non-pertinent pour film résistant aux UV

**Diese technische Information erfolgt nach bestem Wissen unserem derzeitigen Kenntnisstand. Die aufgeführten Richtwerte sind Mittelwerte und stellen keine garantierte Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Diese Erklärung beschränkt sich auf das Material, wie es den Hersteller verlässt und umfasst nicht die gegebenenfalls durch nachfolgende Verarbeitungsschritte und/oder Handlungsschritte vorgenommenen Veränderungen.**

This technical information has been given to the best of our knowledge. The above mentioned standards are average values and no granted assurance of special properties. This statement is limited to the material, in the state as it leaves the manufacturer and does not include possible modifications by conversion and/or handling after dispatch.

Cette information technique a lieu en toute état de cause et est conforme à notre état de connaissance actuel. Les valeurs indicatives mentionnées ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne représentent pas une assurance garantie de certains caractéristiques. Cette déclaration se limite aux produits dans l'état où ils délaissent le producteur et n'englobe pas d'éventuelles modifications dues à des traitements ou manutentions ultérieurs.